Teede Tehnokeskus

EAK EN ISO/IEC 17025 L036

KATSEPROTOKOLL NR 871/26

CORESTONE AGRI OÜ, info@corestone.ee
Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41545

20.04.2026

Tellija: CORESTONE AGRI OÜ – Lauri Laanemäe

Tellija poolt esitatud proovide andmed:

Objekt Killustik
Võtmise koht -
Võtmise aeg ja võtja
09.04.2026 07:40,
-, Corestone Agri OÜ
Proovi tähistus
Killustik fr 31,5/63 mm

Laborisse toomise aeg ja tooja
10.04.2026 09:55,
Deniss Aleksejev, -
Labori reg nr
1154

Katsetamine ja tulemused

1. Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sõelumine)

Reg nr 1154
Võtmise koht: -
Proovi tähistus: Killustik fr 31,5/63 mm
Katsetamise kuupäev: 14.04.26

Läbib sõela ava (mm)	**63**	**50**	**40**	**31,5**	**22,4**	**16**	**0,5**
Mass ümardatud (%)	100	99	92	38	9	4	3
Peenosiste sisaldus (<0,063), f (%)			2,8				

2. Terakuju määramine Plaatsustegur EVS-EN 933-3:2012

Reg nr 1154
Võtmise koht: -
Proovi tähistus: Killustik fr 31,5/63 mm
Katsetamise kuupäev: 14.04.26

Plaatsustegur, FI (%)	1
Katseproovi mass (g)	42652,5

3. Täitematerjali purunemiskindlus Los Angelese trumlis EVS-EN 1097-2:2020 Põhifraktsioon - 10/14

Reg nr 1154
Võtmise koht: -
Proovi tähistus: Killustik fr 31,5/63 mm
Katsetamise kuupäev: 15.04.26

Katsefraktsioon	10/14
Los Angelese tulemus, LA	31
Proovi eelnev purustamine laboratoorses lõugpurustis	jah

Amet **Labori peaspetsialist** **Nimi** **Regina Jefremova** /allkirjastatud digitaalselt/

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud andmete õigsuse eest. Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle.